



mora attilio Spa

LEATHER MANUFACTURER

Art. Samoa/Togo EVOLUTION



- **PELLI BOVINE**
- Origine: Extra Europea
- Taglia media: 4,00/4,20 m2
- Spessore: 1,0 mm +/-
- Stampato
- Rifinitura in soluzione acquosa
- **Sempre disponibile in 27 colori**

Fiore corretto, con una grana gentile e omogena, prodotto su pelli di buona selezione, squadrate, pulite e ben rifilate; che permettono un'ottima resa ed un taglio veloce, anche in presenza di dime di grandi dimensioni.

Applicazioni: Contract, Pubblico, Residenziale.

Ignifugo: UNI EN 1021/1 – UNI EN 1021/2 BS 5852 Source 0, 1 NFPA 260
BULLETIN 117 California Test

Caratteristiche fisiche e di solidità del colore		
SFREGAMENTO A SECCO - 1000 Cicli	UNI EN ISO 11640	Feltrino pulito
SFREGAMENTO A UMIDO - 250 Cicli	UNI EN ISO 11640	Feltrino pulito
ADESIONE DELLA RIFINIZIONE	UNI EN ISO 11644	≥2 Newton/cm
FLESSOMETRIA - 50.000 Cicli	UNI EN ISO 5402	Nessun danno o rottura
SOLIDITA' ALLA LUCE	UNI EN ISO 105-B02	> 7 scala dei Blu
RESISTENZA ALLO STRAPPO	UNI EN ISO 3377-1	> 20 Newton

Caratteristiche chimiche
Concia al Cromo
Ingrasso conforme a quanto stabilito dalla Convenzione di Washington
PCP (Pentaclorofenolo), Cromo Esavalente e Formaldeide, secondo le norme Internazionali
Azo coloranti assenti
REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) ✓